

ŚREDNIE PARAMETRY TECHNICZNENazwa cementu: **CEMENT CEM II /A-V 42,5 R**

Badania wykonane w okresie: od 01 do 31.05.2017

Lp	Właściwość	Wymagania wg PN-EN 197-1	Wynik badań
1	Wytrzymałość na ściskanie po 2 dniach	≥ 20 MPa	26,4 MPa
2	Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach	$\geq 42,5$ MPa	56,6 MPa
3	Zmiany objętości	≤ 10 mm	0,13 mm
4	Początek czasu wiązania	min 60 min	113 min

Częstochowa 2017.05.31

Wyniki badań zestawil :

Kierownik Laboratorium
mgr inż. Wojciech Pacierpnik
ITB Nr 2682/7/84 z dn 30.10.84