

ŚREDNIE PARAMETRY TECHNICZNENazwa cementu: **CEMENT CEM IV/B(V) 32,5 R**

Badania wykonane w okresie: od 01 do 31.05.2017

Lp	Właściwość	Wymagania wg wg PN-EN 197-1	Wynik badań
1	Zmiany objętości	≤ 10 mm	0,16 mm
2	Początek czasu wiązania	min 75 min	314 min
3	Wytrzymałość na ściskanie po 2 dniach	≥ 10 MPa	15,9 MPa
4	Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach	≥32,5 MPa	40,3 MPa

Częstochowa 2017.05.31

Wyniki badań zestawit :

Kierownik Laboratorium
mgr inż. Wojciech Paciernik
ITB Nr 26827/84 z dn 30.10.84