

Nazwa cementu: **ŚREDNIE PARAMETRY TECHNICZNE
CEMENT CEM IV/B(V) 32,5 R**

Badania wykonane w okresie: od 01 do 28.02.2018

Lp	Właściwość	Wymagania wg wg PN-EN 197-1	Wynik badań
1	Zmiany objętości	≤ 10 mm	0,16 mm
2	Początek czasu wiązania	min 75 min	310 min
3	Wytrzymałość na ściskanie po 2 dniach	≥ 10 MPa	13,7 MPa
4	Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach	$\geq 32,5$ MPa	40,3 MPa

Częstochowa 2018.02.28

Wyniki badań zestawil :

Kierownik Laboratorium
mgr inż. Wojciech Paciornik
ITB Nr 2682/7/84 z dn 30.10.84