

ŚREDNIE PARAMETRY TECHNICZNENazwa cementu: **CEMENT CEM IV/B(V) 32,5 R**

Badania wykonane w okresie: od 1.12 do 28.12.2018

Lp	Właściwość	Wymagania wg wg PN-EN 197-1	Wynik badań
1	Zmiany objętości	≤ 10 mm	0,13 mm
2	Początek czasu wiązania	min 75 min	360 min
3	Wytrzymałość na ściskanie po 2 dniach	≥ 10 MPa	14,6 MPa
4	Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach	$\geq 32,5$ MPa	39,1 MPa

Częstochowa 28.12.2018

Wyniki badań zestawil :

Kierownik Laboratorium
mgr inż. Wojciech Paclerppik
ITB Nr 2682/7/84 z dn. 30.10.84