

ŚREDNIE PARAMETRY TECHNICZNE
Nazwa cementu: **CEMENT CEM IV/B(V) 32,5 R**

Badania wykonane w okresie: 01do 28.09.2018

Lp	Właściwość	Wymagania wg wg PN-EN 197-1	Wynik badań
1	Zmiany objętości	≤ 10 mm	0,12 mm
2	Początek czasu wiązania	min 75 min	335 min
3	Wytrzymałość na ściskanie po 2 dniach	≥ 10 MPa	12,4 MPa
4	Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach	≥32,5 MPa	38,6 MPa

Częstochowa 28.09.2018

Wyniki badań zestawil :

Kierownik Laboratorium
mgr Inż. Wojciech Pacierpnik
ITB Nr 2682/7/84 z dn. 30.10.84